Revestimiento fachadas

Exterior

IMPRIMACIÓN DE SILICATO — Ref. 5465

Producto formulado con Silicato Potásico para incrementar la adherencia y la penetración de la Pintura de Silicato.

Recomendado para el pintado y recuperación de fachadas junto con la Pintura de Silicato, sobre sustratos minerales (enfoscados de cemento o arena y cal, nuevos o antiguos, hormigón y piedra natural).

Aplicación con brocha, rodillo o equipo de proyección adecuado.

Capacidad
10 l

Producto	Imprimación.
Uso	Exterior.
Aplicación	Brocha, rodillo o equipo de proyección adecuado.
Composición	Basada en silicato potásico.
Propiedades	Incrementa la penetración y la adherencia de la Pintura de Silicato.
Diluyente	Agua.
Secado	Al tacto: 30 min. Repintado: 6-8 horas, aprox.
Rendimiento	6-10 m² por litro y mano, dependiendo de la porosidad del sustrato.
Limpieza	Agua y detergente.

Imprimación de silicato

Incrementa la penetración y la adherencia de la Pintura de Silicato

Ficha técnica — IMPRIMACIÓN DE SILICATO — Ref. 5465

Tipo

Producto formulado con Silicato Potásico para incrementar la adherencia y la penetración de la Pintura de Silicato.

Destino

Recomendado para el pintado y recuperación de fachadas junto con la Pintura de Silicato, sobre sustratos minerales (enfoscados de cemento o arena y cal, nuevos o antiguos, hormigón y piedra natural).

PROPIEDADES

- Exterior.
- Mejora la adherencia y la penetración de la Pintura de Silicato, promueve la reacción entre la pintura y los sustratos.
- No inflamable.

DATOS TÉCNICOS

Densidad: 1,053 ± 0,010 (a 23°C).

Contenido sólido: 7,2 ± 1,0 %

APLICACIÓN

Preparación general y del soporte:

Remover perfectamente el contenido del envase.

El soporte debe estar limpio, seco y exento de polvo, grasa, etc.

Los enfoscados de cemento nuevos deben estar totalmente curados. En superficies encaladas, proceda a un lavado con agua a alta presión.

En superficies afectadas por hongos y algas, proceda a una limpieza general.

Modo de empleo:

Con brocha, rodillo o equipo de proyección adecuado (con material resistente a pH alcalino).

Superficies de cemento nuevas o ya pintadas, en buen estado:

- Eliminar el revestimiento antiguo. Aplicar una mano de IMPRIMACIÓN DE SILICATO (Ref. 5465) mezclado con PINTURA DE SILICATO (Ref. 5765) en una proporción de 1:2 (vol). Después del tiempo de secado, aplicar 2-3 manos de PINTURA DE SILICATO, sin diluir.

Superficies anteriormente encaladas y compactas:

- Aplicar una mano de IMPRIMACIÓN DE SILICATO (Ref. 5465) mezclado con PINTURA DE SILICATO (Ref. 5765) en una proporción de 1:1 (vol). Después del tiempo de secado, aplicar 2-3 manos de PINTURA DE SILICATO, sin diluir.

Superficies anteriormente encaladas y débiles:

- Aplicar una mano de IMPRIMACIÓN DE SILICATO (Ref. 5465) sin diluir. Después del tiempo de secado, aplicar 2-3 manos de PINTURA DE SILICATO, sin diluir.

RENDIMIENTO

- 6-10 m² por litro y mano, dependiendo de la porosidad del sustrato.

TIEMPO DE SECADO

- Al tacto: 30 min.
- Repintado: 6-8 h, aprox.
- Para utilización: 24 h (a 20ºC y 65% de HR).

CONDICIONES DE USO

No aplicar a temperatura ambiental o de soporte inferior a 5ºC ni superior a 30ºC.

Debido a su fuerte carácter alcalino, se recomienda la utilización de equipamiento de protección.

SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES

Servicio de Atención al Cliente: 902 11 37 09.

Ficha de Seguridad disponible para el usuario que la solicite.

Nota: La información contenida en esta ficha debe servir de guía al usuario; no pretende ser completa y se presenta sin compromiso. Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan son los obtenidos en ensayos de Laboratorio.